



**INTEMPOREL**  
bois franc préhuilé



**ALEXANDRA**  
Parquets

# SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques		Parquets Alexandra Ingénierie T-G (Tongue & Groove)	
Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plancher préhuilé d'ingénierie fait d'un contreplacage de vrai bois franc sur un contreplaqué de 7 couches de bouleau de la Baltique</li> </ul>		
Épaisseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>± 1/2 po (12 mm) : Contreplacage de bois franc de 1/8 po (3 mm) sur un contreplaqué de 3/8 po (9 mm)</li> </ul>		
Longueurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueurs aléatoires de 12 po (350 mm) à 78 po (1.95 m)</li> </ul>		
Largeurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>3-1/4 po (83 mm), 5-3/16 po (131 mm)</li> </ul>		
Essences	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 essences : Érable Dur, Chêne Rouge, Merisier, Noyer</li> </ul>		
Grade	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distinct (Mélange naturel de bois de cœur et d'aubier)</li> </ul>		
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 couleurs : Sahara (Sauf Chêne), Champagne, Amaretto, Ginger (Seulement Érable), Tan, Truffle, Ardoise, Shadow, Storm, Graphite et Onyx</li> </ul>		
Finition	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huile végétale et naturelle imprégnée dans le bois - Disponible colorée ou naturel.</li> <li>Huile imprégnante colorée (si choisie) est faite de pigments minéraux non-toxiques et naturels.</li> <li>Finition mat environ 5 degré lustre (augmente au fil des années)</li> <li>Huile 100% écologique et biodégradable.</li> <li>Aucun COV sur produit fini.</li> </ul>		
Installation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clouée, agrafée ou collée (à tous les niveaux)</li> </ul>		
Sous-Plancher	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bois, Béton ou système de chauffage radiant</li> </ul>		
Membranes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finitec : Acousti-Tech<sup>MC</sup> 7000, 5000, 3500 et Acousti-Tech<sup>MC</sup> Lead 6, 4.5, 3.3</li> </ul>		
Entretien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Balai, aspirateur ou vadrouille humide (eau tiède): Au besoin pour enlever les poussières et la saleté légère</li> <li>Savon pour bois : À toutes les semaines</li> <li>Revitalisant : À tous les 5 lavages</li> <li>Huile régénératrice : entre 2 à 10 ans, selon l'usure</li> </ul>		
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Résidentiel ou commercial</li> </ul>		
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nez de marche, réduits et grilles de ventilation (Autres accessoires disponibles sur commande spéciale)</li> </ul>		
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantie structurelle à vie sur tous défauts de profilage</li> <li>Aucune garantie ne s'applique sur le fini huilé puisque celui-ci fait partie intégrante du bois. Il est donc normal que l'usure du bois entraîne une usure également au niveau des huiles. Ceci s'applique tant au niveau résidentiel que commercial.</li> <li>Parquets Alexandra a développé une gamme de produits spécifiques pour l'entretien et la réparation et n'est pas tenu responsable de l'usage des produits concurrentiels.</li> </ul>		
Emballage		3-1/4 po (83 mm)	5-3/16 po (131 mm)
Contenu de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 pi<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>34 pi<sup>2</sup></li> </ul>	
Dimensions de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> <li>78-1/2 po L x 10-1/16 po L x 3-1/16 po H</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>78-1/16 po L x 11 po L x 3 po H</li> </ul>	
Poids de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> <li>49 à 53 Lb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>49 à 53 Lb</li> </ul>	
Contenu de 1 palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 boîtes = 1 200 pi<sup>2</sup></li> <li>(4 btes/L x 10 btes/H)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 boîtes = 1 360 pi<sup>2</sup></li> <li>(4 btes/L x 10 btes/H)</li> </ul>	
Dimensions de 1 palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>86 po L x 38 po L x 35 po H</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>86 po L x 38 po L x 35 po H</li> </ul>	
Dureté relative des essences *			
*Selon le Test de Janka de la NWFA Force appliquée en livre (Lbs)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chêne Rouge : 1290 Lbs </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merisier : 1260 Lbs </li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Érable Dur : 1450 Lbs </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noyer : 1010 Lbs </li> </ul>	