



| Caractéristiques | | Parquets Alexandra Ingénierie T-G16 | |
|--|---|--|--|
| Description | <ul style="list-style-type: none"> Plancher préverni d'ingénierie fait d'un contreplacage de vrai bois franc sur un contreplaqué de Sapin de Douglas (B.C. Fir) | | |
| Épaisseur | <ul style="list-style-type: none"> ± 5/8 po (16 mm) : Contreplacage de bois franc scié de 3/32 po (2 mm) sur un contreplaqué de 9/16 po (14 mm) de contreplaqué canadien de 5 couches. | | |
| Longueurs | <ul style="list-style-type: none"> Longueurs aléatoires de 10 po (254 mm) à 84 po (2134 mm) | | |
| Largeurs | <ul style="list-style-type: none"> 5-3/16 po (131 mm) 7-3/16po (182mm) | | |
| Essences | <ul style="list-style-type: none"> 2 essences : Érable Dur et Chêne Rouge | | |
| Grade | <ul style="list-style-type: none"> Distinct (Mélange naturel de bois de cœur et d'aubier) | | |
| Couleurs | <ul style="list-style-type: none"> 16 couleurs disponibles : Pure, Naturel, Latte, Ocean, Urbain, Éclipse, Gunstock, Copper, Coffee, Portobello, Cappuccino, Bronze, Mendes, Barley, Tango, Chocolat | | |
| Finition | <ul style="list-style-type: none"> Système de finition complet, de la teinture aux couches supérieures, entièrement à cuisson ultraviolet. Résistance aux égratignures : Couches supérieures de finition à base d'acrylique et de polyuréthane avec nanoparticules qui donnent une résistance supérieure. Résistance à la perforation : Utilisation de particules d'oxyde d'aluminium permettant à notre produit d'être au-dessus de la moyenne du marché. Lustre : Semi-lustre (50%), Satin (30%) et Mat (15%). Lustre stable dans le temps grâce à la qualité des résines utilisées et des nanoparticules. Environnement : Très faible dégagement de COV | | |
| Installation | <ul style="list-style-type: none"> Clouée, agrafée ou collée (à tous les niveaux) | | |
| Sous-Plancher | <ul style="list-style-type: none"> Bois, Béton ou système de chauffage radiant | | |
| Membranes | <ul style="list-style-type: none"> Finitec : Acousti-Tech^{MC} 7000, 5000, 3500 et Acousti-Tech^{MC} Lead 6, 4.5, 3.3 | | |
| Entretien | <ul style="list-style-type: none"> Nettoyant en vaporisateur pour bois franc verni | | |
| Utilisation | <ul style="list-style-type: none"> Résidentiel ou commercial léger. | | |
| Accessoires | <ul style="list-style-type: none"> Nez de marche et réduits (Autres accessoires disponibles sur commande spéciale) | | |
| Garantie | <ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie sur tous défauts de profilage. Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel. Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger. | | |
| Emballage | 5-3/16 po (131 mm) | 7-3/16 po (182 mm) | |
| Contenu de 1 boîte | <ul style="list-style-type: none"> 29 pi² | <ul style="list-style-type: none"> 20 pi² | |
| Dimensions de 1 boîte | <ul style="list-style-type: none"> 84 po L x 11 po L x 3 po H | <ul style="list-style-type: none"> 86 po L x 7,1 po L x 3 po H | |
| Poids de 1 boîte | <ul style="list-style-type: none"> 58 lbs | <ul style="list-style-type: none"> 40 lbs | |
| Contenu de 1 palette | <ul style="list-style-type: none"> 40 boîtes = 1 160 pi² (4 btes/L x 10 btes/H) | <ul style="list-style-type: none"> 50 boîtes = 1000pi² (5 btes/L x 10 btes/H) | |
| Dimensions de 1 palette | <ul style="list-style-type: none"> 84 po L x 44 po L x 35 po H | <ul style="list-style-type: none"> 86 po L x 36 po L x 35 po H | |
| Dureté relative des essences * | | | |
| *Selon le Test de Janka de la NWFA Force appliquée en livre (Lbs) | <ul style="list-style-type: none"> Chêne Rouge : 1290 Lbs  | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Érable Dur : 1450 Lbs  | | |